



CG MINERÍA

FICHA DE PRODUCTO

CANTERA “VILLALUENGO”

C.G. MINERÍA, S.L.

Ctra. N-630, Km. 561.600

Tel.- 927 100 100

Fax.- 927 129 709

CÁCERES

**AG-T-0/32-O
(SUBBALASTO)**



0099/CPD/A60/0208

**Pliego de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios.
PF-7. SUBBALASTO**

Tamaño de las partículas	Denominación	0/32
Granulometría	Categoría	Según huso del PF-7
Coefficiente de uniformidad	Valor	$C_u \geq 14$
Coefficiente de curvatura	Valor	$1.0 \leq C_c \leq 3.0$
Equivalente de arena	Valor	E.A.₂ > 45
Materia Orgánica	Valor	< 0.2% fracción de la que pasa por tamiz 2
Resistencia a la fragmentación	Valor declarado	CLA < 20%
Resistencia al desgaste: Micro-Deval Húmedo	Valor declarado	MDH < 20%
Coefficiente de permeabilidad vertical	Valor	$K \leq 10$
Composición: Sulfatos	Valor	< 0.2% de la fracción que pasa por tamiz 2

Cáceres, 29 de Julio de 2010

Evaristo Gallego Palacios
Director Técnico