



ÁRIDOS CG

Evaristo Gallego Palacios

Director Técnico

ÁRIDOS C.G., S.A.

Ctra. N-630, Km. 561.600

Tel.- 927 100 100

Fax.- 927 129 709

CÁCERES

FICHA DE PRODUCTO

CANTERA "ELENA"

AG-T-0/40-S
(SUBBALASTO)



0099/CPD/A60/0206

Pliego de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios.
PF-7. SUBBALASTO

Tamaño de las partículas	Denominación	0/40
Granulometría	Categoría	Según huso del PF-7
Coefficiente de uniformidad	Valor	$C_u \geq 14$
Coefficiente de curvatura	Valor	$1.0 \leq C_c \leq 3.0$
Equivalente de arena	Valor	$E.A._2 > 45$
Materia Orgánica	Valor	< 0.2% fracción de la que pasa por tamiz 2
Resistencia a la fragmentación	Valor declarado	CLA < 25%
Resistencia al desgaste: Micro-Deval Húmedo	Valor declarado	MDH < 20%
Coefficiente de permeabilidad vertical	Valor	$K \leq 10$
Composición: Sulfatos	Valor	< 0.2% de la fracción que pasa por tamiz 2

Cáceres, 1 de Septiembre de 2011

Evaristo Gallego Palacios

Director Técnico