



# FICHA DE PRODUCTO

CANTERA "ELENA"

ÁRIDOS C.G., S.A.

Ctra. N-630, Km. 561.600

Tel.- 927 100 100

Fax.- 927 129 709

CÁCERES

ÁRIDOS CG

AG-T-12/20-S-L



0099/CPD/A60/0206

UNE-EN 12620:2003  
"Áridos para Hormigón"

<b>Tamaño de las partículas</b>	<b>Denominación</b>	<b>12/20</b>
<b>Granulometría</b>	<b>Categoría</b>	<b>G<sub>C</sub> 85/20 ; G<sub>T</sub> 15</b>
<b>Contenido en finos</b>	<b>Categoría</b>	<b>f<sub>1,5</sub></b>
<b>Densidad</b>	<b>Valor declarado</b>	<b>2.66 (Mg/m<sup>3</sup>)</b>
<b>Absorción de agua</b>	<b>Valor declarado</b>	<b>WA<sub>24</sub>2</b>
<b>Forma de las partículas</b>	<b>Categoría</b>	<b>FI<sub>35</sub></b>
<b>Caras de fractura</b>	<b>Categoría</b>	<b>C<sub>100/0</sub></b>
<b>Resistencia a la fragmentación</b>	<b>Categoría</b>	<b>LA<sub>25</sub></b>
<b>Resistencia al pulimento</b>	<b>Categoría</b>	<b>CPA<sub>50</sub></b>
<b>Composición</b>		
<b>Cloruros</b>	<b>Valor declarado</b>	<b>&lt; 0.05 %</b>
<b>Sulfatos</b>	<b>Categoría</b>	<b>AS<sub>0.2</sub></b>
<b>Azufres</b>	<b>Valor declarado</b>	<b>&lt; 1 %</b>
<b>Reactividad Álcali-Sílice</b>	<b>Valor declarado</b>	<b>NO REACTIVA</b>

Cáceres, 30 de Mayo de 2008

**Evaristo Gallego Palacios**  
Director Técnico