



CG MINERÍA

FICHA DE PRODUCTO

CANTERA "VILLALUENGO"

C.G. MINERÍA, S.L.

Ctra. N-630, Km. 561.600

Tel.- 927 100 100

Fax.- 927 129 709

CÁCERES

AG-T-6/12-O



0099/CPD/A60/0208

UNE-EN 13043:2003
"Áridos para Mezclas Bituminosas"

Tamaño de las partículas	Denominación	6/12
Granulometría	Categoría	G_C 85/20, G 25/15
Densidad	Valor declarado	2.92 (Mg/m³)
Absorción	Categoría	WA₂₄₂
Forma de las partículas	Categoría	FI₃₅
Caras de fractura	Categoría	C_{100/0}
Resistencia a la fragmentación	Categoría	LA₁₅
Resistencia al pulimento	Categoría	CPA₅₀

Cáceres, 30 de Mayo de 2008

Evaristo Gallego Palacios
Director Técnico