

AG-T-0/32-0
(SUBBALASTO)

CE

0099/CPD/A60/0208


Pliego de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios.
PF-7. SUBBALASTO

Tamaño de las partículas	Denominación	0/32
Granulometría	Categoría	Según huso del PF-7
Coefficiente de uniformidad	Valor	CU \geq 14
Coefficiente de curvatura	Valor	1.0 \leq CC \leq 3.0
Equivalente de arena	Valor	E.A. ₂ > 45
Materia Orgánica	Valor	< 0.2% fracción de la que pasa por tamiz 2
Resistencia a la fragmentación	Valor declarado	CLA < 20
Resistencia al desgaste: Micro-Deval Húmedo	Valor declarado	MDH < 20
Coefficiente de permeabilidad vertical	Valor	K \leq 10
Composición: Sulfatos	Valor	< 0.2% de la fracción que pasa por tamiz 2

Firmado por el fabricante en Cáceres el 06 de julio de 2020,



Director Técnico
Fdo. Evaristo Gallego Palacios



Responsable de Calidad
Fdo. Manuel Pérez Alonso